

Schoolbordverf

Ref. SC1.6.041

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Kant en klare verf op waterbasis waarmee een schoolbordoppervlak gecreëerd kan worden. Op het schoolbordoppervlak kan getekend en geschreven worden met schoolbordkrijt of stoepkrijt (kalkkrijt). Dit kan gemakkelijk weer verwijderd worden met een vochtige doek.

Producteigenschappen

Kleur	diverse kleuren
Glans	zijdeglans
Geur	neutraal
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij* makkelijk schoon te maken
Verpakking	500 ml blik

* Dit product bevat < 1g/l VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Applicatie

Het is geschikt voor alle gladde oppervlakken zoals beton, baksteen, cement, hout en (glasweefsel) behang. Perfect voor kantoor, keuken of (kinder-) slaapkamer. Om het oppervlak goed beschrijfbaar te maken dient Studio Coldec Schoolbordverf op een zo glad mogelijk oppervlak aangebracht worden. Een ondergrond met structuur maakt het oppervlak minder goed beschrijfbaar, en is daarom niet geschikt.

Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond). Goed roeren voor gebruik. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn. Eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Breng schoolbordverf aan met een viltroller.

Technische eigenschappen

Toepassing	binnen/buiten
Bindmiddel	AC
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht (lichte kleuren)	1,35 – 1,40 kg/l
Soortelijk gewicht (donkere kleuren)	1,18 – 1,23 kg/l
VOS	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH bij 20°C	ca. 8 – 9

Technisch Informatieblad

Schoolbordverf

Ref. SC1.6.041

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Hechting	goed
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 6 uur handdroog; volledig droog na ca. 24 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	viltroller, fijnharige kwast
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	de inhoud van één 500 ml blik is voldoende voor 5 m ²
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Bestanddelen: bindmiddel (AC), titanium dioxide, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveermiddel.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid en opslag

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC1.6.041V.