

Artallic

Ref. SC3.4.131/ SC3.4.141

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Decoratieve verf en primer op waterbasis, ontwikkeld om een metallic, decoratief effect te verkrijgen op muren, plafonds of objecten. Design Coatings Artallic is ook geschikt voor oppervlakken met structuur.

Producteigenschappen

Kleur	diverse kleuren
Glansgraad	zijdeglans
Geur	neutraal
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehyde vrij*
Verpakking	kunststof 2 componentenemmer met daarin 1,5 liter primer en 1 liter topcoat, inclusief gereedschap.

* Dit product bevat <1 g/liter VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Inhoud

De complete set bestaat uit:

- 1,5 liter primer in schenkbak
- 1 liter topcoat in schenkbak
- applicatieborstel
- spatula
- gebruiksaanwijzing

Applicatie

Artallic wordt aangebracht in twee lagen; primer en topcoat. De topcoat bevat verfbolletjes die vlak opdrogen en het Artallic effect creëren. Geschikt voor wanden, plafonds, objecten met een glad of gestructureerd oppervlak.

Vorbereiding:

Zorg voor een ondergrond die schoon, droog en stof- en vetvrij is. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).

Technisch Informatieblad

Artallic

Ref. SC3.4.131/ SC3.4.141

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



Verwerking:

Schud de schenkbak met primer. Breng de **primer** – als gewone muurverf – gelijkmatig aan met een vachtroller (niet inbegrepen). Wacht tot deze droog is (ca. 2 uur bij 20°C) voordat de topcoat wordt aangebracht.

Breng de **topcoat** dekkend aan met de bijgeleverde fijnharige kwast. Maak hierbij creatieve kruislingse bewegingen. Verdeel topcoat en verfbolletjes gelijkmatig over de gehele primeroppervlakte voor een homogeen resultaat. Nadat ca. 1m² is aangebracht, nogmaals met de kwast licht over de applicatie strijken (“aaien”) om eventuele kwaststrepen te verzachten.

Laat de topcoat opdrogen totdat de ruimte tussen de verfbolletjes droog is, maar de flexibele bolletjes zelf nog nat zijn (ca. 15 – 25 minuten).

Afwerking:

Werk de toplaag af met de speciale bijgeleverde kunststof spatula, door hiermee met een creatieve kriskras beweging met weinig druk over de flexibele bolletjes te strijken. De bolletjes worden hierdoor iets verschoven, hetgeen resulteert in een 3D-effect. De flexibele bolletjes worden dus maar één keer verschoven met de spatula.

De applicatie is nu klaar! De bolletjes die nog niet helemaal zijn uitgevlakt, drogen vanzelf vlak op. Primer en topcoat zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, waardoor een mooi, dekkend en homogeen resultaat verkregen wordt.

Technische eigenschappen

	PRIMER:	TOPCOAT:
Toepassing	binnen	binnen
Bindmiddel	PVA	PVA
Oplosmiddel	water	water
Soortelijk gewicht	1,35 – 1,40 kg/l	1,05 – 1,10 kg/l
VOS	< 1 gr/liter	< 1 gr/liter
Formaldehyde	< 10 ppm	< 10 ppm
pH	ca. 8,5 – 9,5	ca. 5,5 – 6,5
Hechting	goed	goed
Schrobvastheid	goed	goed
Waterbestendigheid	goed	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +30°C
Droogtijd	primer na ca. 2 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; topcoat na ca. 5 – 8 uur handdroog; volledig droog na 48 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Verbruik	1 verpakking Artallic is goed voor 10 m ²
Gereedschappen	vachtroller, fijnharige borstel, spatula
Verdunnen	niet verdunnen
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

Technisch Informatieblad

Artallic

Ref. SC3.4.131/ SC3.4.141

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), water, pigmenten, vulmiddel, titaandioxide, additieven, conserveermiddel.

Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water reinigen.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product zijn 2 Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar met nummer SC3.4.131 (primer) en SC3.4.141 (topcoat).