

## Marmara Topcoat

Ref. SC3.4.151

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



---

### Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

[info@studiocoldec.nl](mailto:info@studiocoldec.nl)

### Productomschrijving

Decoratieve verf op waterbasis voor binnen gebruik. Marmara Topcoat geeft een decoratief effect op muren, plafonds of objecten. Voor gebruik binnen op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement), hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang, oude verflagen.

### Producteigenschappen

Kleur	diverse kleuren
Glansgraad	zijdeglans
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehyde vrij*
Verpakking	5L ovale emmer.

\* dit product bevat <1 g/liter VOS en <10 ppm (parts per million) Formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

### Applicatie

Marmara Topcoat wordt aangebracht over een gekleurde egale laag. Dit is te creëren met Studio Coldec Muurverf, eventueel aangekleurd met Studio Coldec Universal Colourant. Zorg voor een ondergrond die schoon, droog en stof- en vetvrij is. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond). Wacht tot de muurverf droog is (ca. 2 uur bij 20°C) voordat de topcoat wordt aangebracht.

Breng de **topcoat** dekkend aan met de bijgeleverde fijnharige kwast. Maak hierbij creatieve kruislingse bewegingen. Verdeel topcoat en verfbolletjes gelijkmatig over het gehele oppervlak voor een homogeen resultaat. Nadat ca. 1m<sup>2</sup> is aangebracht, nogmaals met de kwast licht over de applicatie strijken (“aaien”) om eventuele kwaststrepen te verzachten.

De applicatie is nu klaar! De bolletjes die nog niet helemaal zijn uitgevlakt, drogen vanzelf vlak op. Gelieve niet de verfdeeltjes onder druk zetten.

# Technisch Informatieblad

## Marmara Topcoat

Ref. SC3.4.151

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



### Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	PVA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,00 – 1,05 kg/l
VOS	< 1 gr/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH	ca. 5,5 – 6,5
Hechting	uitstekend
Schrobvastheid	uitstekend
Waterbestendigheid	goed

### Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +30°C
Droogtijd	droogtijd primer ca. 2 uur bij 20°C (handdroog); top coat 5 – 8 uur; volledige uitharding na 48 uur
Verbruik	1 verpakking is goed voor 35 m <sup>2</sup>
Gereedschappen	fijnharige borstel
Verdunnen	niet verdunnen
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

\* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

### Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), water, pigmenten, vulmiddel, titaandioxide, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water reinigen.

# Technisch Informatieblad

## Marmara Topcoat

Ref. SC3.4.151

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



---

### **Houdbaarheid**

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

### **Opslag**

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C). Probeer hoge temperaturen tijdens transport te voorkomen. Marmara is gevoelig voor temperaturen boven 35°C.

### **MSDS**

Voor dit product zijn 2 Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar met nummer SC3.4.151V.